



Vicente Diez

arcillos minerales y pastas cerámicas
clays minerals and ceramic bodies

PRODUCTO/PRODUCT

PE-AT

Antigua pasta egipcia
Old egyptian paste

(920-980°C)

Color azul turquesa.

Pasta adecuada para modelado –incluyendo joyería- o torneado.
Good body for hand-building, modelling or throwing. Suitable for costume jewellery.
Turquoise blue colour

FICHA TECNICA / TECHNICAL DATA SHEET

PRESENTACION / PACKAGING

-Paquetes envasados al vacío/Wrapped in pack (12.5 Kg)
-96 packs/pallet.
-1200 Kg/pallet.

**PROPIEDADES FISICAS EN CRUDO
GREEN PHYSICAL DATA**

Humedad aproximada
Water percentage 20-22 %

Porcentaje chamota
Chamotte percentage 10 %

Tamaño chamota
Chamotte size Impalpable

Consistencia de penetrómetro PT-207,
con punta cilíndrica de 2 cm³
Consistency by penetrometer PT-207,
using cylinder point of 2 cm³ 0.8-1.1 Kg/cm²

**COMPOSICION QUIMICA (% PESO EN OXIDOS)
CHEMICAL ANALYSIS (% OXIDES WEIGHT)**

OXIDO / OXIDE	PORCENTAJE / PERCENTAGE
SiO ₂	No disp./Not av.
Al ₂ O ₃	
Fe ₂ O ₃	
CaO	
MgO	
Na ₂ O	
K ₂ O	
TiO ₂	
Pérdida al fuego a 1000° C Lost of incineration at 1000° C	

**PROPIEDADES FISICAS EN SECO
DRY PHYSICAL DATA**

Contracción a 110°
Drying shrinkage at 110° 4 %

GAMA / RANGE

Otros productos especiales autobarnizables/Another special self-glazing products

- **PE-NT** (Chamota fina/Fine chamotte)
- **PE-CH** (Chamota media/Middle chamotte)

No existen otros productos especiales sin chamota/It doesn't exist another special products without chamotte.

**PROPIEDADES FISICAS EN COCIDO
FIRED PHYSICAL DATA**

Contracción a 940° C
Firing shrinkage at 940° C 6.5 %

Color de cocción
Fired colour (CIELAB)
L: 50.31
a: -18.23
b: -15.83

Esta información técnica es de carácter orientativo, establecida a partir de la caracterización y análisis de muestras representativas y de valores de nuestros controles de producción. Las características de nuestros productos serán susceptibles de modificación.

This technical information is only an orientative way, established from the charachterization and analysis of representative samples, and from routine production averages. Product characterictics are subject to modifications.